

STRUCTUROC V-ULTRA

Mortier à prise rapide pour réparations verticales

STRUCTUROC V-ULTRA est un mortier modifié au polymère, à deux composants, à base de ciment, avec agent inhibiteur de corrosion migratoire. Conçu pour la réparation des structures en béton soit à la verticale ou à l'intrados. **STRUCTUROC V-ULTRA** permet la mise en place et la sculpture de formes appropriées en une seule opération pour des épaisseurs d'aussi peu que 5 mm (1/4") et pouvant excéder 50 mm (2").

UTILISATION

Réparation de toutes surfaces verticales ou à l'intrados.

UTILISATIONS TYPIQUES :

- Ponts, viaducs et tunnels
- Structures de stationnements multi-étagés
- Parapets, piliers et colonnes

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Deux (2) composants
- Facile à placer
- Excellente adhérence au béton
- Dimensionnellement stable : résistant au retrait et à la fissuration
- Excellente résistance à la compression et à la flexion
- Résistant au gel/dégel
- Prise très rapide
- Peut être recouvert 24 heures après son application

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est solidement lié à la surface de béton de base. La surface qui sera réparée doit être rugueuse, saine et propre. Libérer la surface de béton existant par moyens mécaniques, de toute membrane de mûrissement, huile, graisse, béton délaminé, poussière, saleté et autres substances qui pourraient nuire au lien. Préparer la surface et enlever le béton endommagé jusqu'à l'obtention d'un béton rugueux, sain et propre. Saturer d'eau la surface de béton à réparer pendant au moins 12 heures avant l'application du mortier. Enlever tout excès d'eau avant d'entreprendre le ragréage. Ne pas appliquer sur une surface mouillée. Suivre les recommandations de I.C.R.I. pour les structures ayant des barres d'armatures exposées.

COUCHE D'APPRÊT

Aucune couche d'apprêt n'est requise.

MÉLANGE DU PRODUIT

Placer les équipements de malaxage près du lieu de travail. Toujours faire le malaxage en ajoutant le produit sec au **POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA**. Pour chaque quantité 3,4 l. à 3,7 l. (0,89 à 0,98 gal US) de **POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA** ajouter 1 sac de 22,7 kg (50 lbs) de **STRUCTUROC V-ULTRA**. Utiliser un malaxeur à mortier ou une perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes. Placer 3,4 l. (0,89 gal US) du **POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA** dans un récipient à malaxage. Ajouter lentement la poudre tout en mélangeant de façon uniforme. Ajouter le reste de la quantité du **POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA** (ne jamais excéder 3,8 l. (1 gal US) total par sac). **STRUCTUROC V-ULTRA** devrait être malaxé selon la consistance exigée au chantier. Si le malaxage doit s'effectuer de façon manuelle il faut malaxer vigoureusement. Malaxer jusqu'à ce qu'une consistance uniforme soit obtenue.

APPLICATION DU PRODUIT

SURFACES VERTICALES

Appliquer une couche épaisse de **STRUCTUROC V-ULTRA** en utilisant une truelle, une truelle de caoutchouc ou encore des gants pour permettre au produit de bien pénétrer chaque crevasse, fissure ou rebord et d'éliminer aussi toute poche d'air et d'assurer un contact complet avec la surface à réparer ainsi qu'une bonne adhérence. Appliquer tout le matériel du même lot afin de construire à l'épaisseur désirée. L'épaisseur minimum est de 5 mm (1/4"). Une deuxième couche de **STRUCTUROC V-ULTRA** peut être appliquée après la prise initiale de 30 minutes de la première.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ACNOR A 23.2-9C CUBES DE 50 MM (2")		
3 heures	12,8 MPa	(1860 psi)
1 jours	24,0 MPa	(3500 psi)
7 jours	31,0 MPa	(4500 psi)
28 jours	37,0 MPa	(5370 psi)
RÉSISTANCE À LA TRACTION par fendage ASTM C 496		
28 jours	4,7 MPa	(680 psi)
RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉE		
Cycles	Facteur de Durabilité (RDF)	Pertes
300	92,1 %	0,93 %

RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT ASTM C 882		
7 jours	22,4 MPa	(3250 psi)
DURCISSEMENT		
Temps ouvrable	25 minutes	
Prise initiale (Vicat)	40 minutes	
Prise finale (Vicat)	65 minutes	
RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR ASTM C157 AVEC MODIFICATION ASTM C 928		
Âge	Murit à l'Air	
7 jours	- 0,045 %	
28 jours	- 0,071 %	

STRUCTUROC V-ULTRA

Mortier à prise rapide pour réparations verticales

■ APPLICATION DU PRODUIT (SUITE)

APPLICATIONS DE PLUS DE 50 MM (2") D'ÉPAISSEUR

Placer une ou deux épaisseurs ne totalisant pas plus de 50 mm (2") d'épaisseur, laisser la surface rugueuse et mûrir à l'eau. Après 6 heures, appliquer 1 ou 2 épaisseurs ne totalisant pas plus de 50 mm (2") chacune. Lisser la dernière couche à l'aide d'une truelle ou même d'une éponge. Jeter tout produit qui a commencé sa prise initiale avant d'être mis en place. Ne pas tenter de remalaxer un produit qui a commencé sa prise. Le **STRUCTUROC V-ULTRA** peut être sculpté au profil requis pendant sa prise.

■ MÛRISSEMENT

Le mûrissement est le point le plus important pour assurer la durabilité du mortier. Le mûrissement doit débuter dès la prise finale. Celle-ci variera selon les conditions du chantier. Aussitôt que l'application est terminée (i.e. aussitôt que la surface réparée est chaude au toucher, semble sèche et durcie) saturer la surface avec de l'eau propre en portant une attention spéciale de ne pas éroder les surfaces avec la pression de l'eau. Appliquer l'eau jusqu'à ce que toute la surface soit couverte (pour les surfaces verticales) ou jusqu'à ce que les surfaces semblent humides pour 2 minutes (pour les applications à l'intrados). Continuer ce mûrissement pendant 4 à 6 heures ou accrocher des jutes sur les surfaces, arroser pendant 2 heures et laisser les jutes pendant les 4 heures qui suivent.

■ ESTIMATION ET RENDEMENT

Un sac de **STRUCTUROC V-ULTRA** de 22,7 kg (50 lbs) donne un rendement de 13,1 l. (0,46 pi³), quand il est mélangé avec 3,7 litres (0,98 gal US) du **POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA**. Il couvrira environ 2,0 m² (22 pi²) à une épaisseur de 6 mm (1/4").

Taux d'étalement par sac de 22,7 kg (50 lbs):

Épaisseur nominale	Superficie approx.
6 mm (1/4")	2,0 m ² (22,0 pi ²)
12 mm (1/2")	1,0 m ² (11,0 pi ²)
25 mm (1")	0,5 m ² (5,5 pi ²)

■ PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS

La température minimum d'application est de 5°C (40°F). Pour des températures chaudes et un temps de séchage rapide incluant une ou plus des conditions tel que :

1. Où la température de l'air ambiant, la surface à réparer ou le matériel est au dessus de 32°C (90°F).
2. Où le courant d'air est continuellement au dessus de 8 km/h.
3. Où le degré d'humidité relative est bas, alors prendre les précautions suivantes:

- Entreposer les matériaux dans un endroit frais
- Utiliser de l'eau froide pour le malaxage
- Ajouter de la glace à l'eau de gâchage
- Protéger la surface du séchage rapide

■ CONDITIONNEMENT

STRUCTUROC V-ULTRA Sac de 22,7 kg (50 lbs)
Qté : 56 unités par palette

POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA Bouteille de 3,7 l. (0,98 gal US)
Qté : 4 unités par caisse

■ OUTILS RECOMMANDÉS

Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

- Truelles d'acier, de magnésium ou de bois
- Truelles de caoutchouc
- Perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes
- Malaxeur à mortier (pour de gros volume)

■ NETTOYAGE

Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

■ ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être conservé dans des sacs fermés durant 12 mois.

■ SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer à grande eau.

■ CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3

Matériaux régionaux (MR 5,1 & 5,2)
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4,1)
1 Point

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes et sont appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n'exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d'utilisation et les conditions d'emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com