Description du produit

OXY-CEM est un liquide à base d'acide phosphorique conçu pour dissoudre la laitance, les calcaires et autres contaminants du béton.

Utilisations

- Nettoyage des fissures avant les travaux d'injection
- Préparation des surfaces de béton

Avantages

- Enlève le calcaire des surfaces de béton
- Améliore l'adhérence
- Ne forme pas de pellicule
- Dissout l'oxydation
- Retarde la formation de rouille
- Ne détruit pas la pâte de ciment

Propriétés physiques

Base :	Acide Phosphorique
Couleur :	Clair
Odeur :	Légère
Densité :	1,5
Rendement :	Approximatif 10 m ² / litre

Point de congélation :	-40° C
Point d'ébullition :	100° C
PH :	1,8 à 2,55

Guide d'installation

Installation

Les contaminants existants, la porosité et la résistance du béton varient énormément d'une situation à l'autre. Il est suggéré de contacter son représentant des produits KRYTEX et de faire un essai pour évaluer les résultats. Normalement, pour les surfaces de béton, appliquer OXY-CEM avec un rouleau à poils courts. Laisser sécher complètement, puis brosser ou aspirer entièrement les dépôts blancs. Pour les fissures, injecter OXY-CEM, attendre 30 minutes, rincer, puis injecter les résines.

Emballage / Entreposage

Contenant de 20 litres

Entreposer de manière sécuritaire dans un endroit sec, chauffé et ventilé.

Précautions

OXY-CEM peut altérer la couleur de la peinture.

Porter des gants, des lunettes et des vêtements protecteurs.

Il est recommandé d'observer les précautions et les règles de sécurité d'usage. Assurer une bonne ventilation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.

Pour usage industriel seulement. Consulter la fiche signalétique.

Services techniques et garantie

Consulter un représentant des produits KRYTEX pour assistance, au besoin.

Les produits KRYTEX sont garantis exempts de défaut de fabrication. Ces informations résultent d'essais que nous estimons valables. Cependant, lors de l'utilisation, les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.

Classe de transport: TMD: 8

3999 1612

625, rue du Parc-Industriel, Longueuil, QC, J4H 3V7 B: 450 651.8511 F: 450 651.8689 SANS FRAIS : 1 855 440.2545 info@krytex.com