

GÉOTEXTILE

SINTEX S-140

FICHE
TECHNIQUE

PHYSIQUE

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI ASTM	VALEUR MÉTRIQUE
Résistance à la rupture	ASTM D-4632	450 N
Élongation à la rupture	ASTM D-4632	50 %
Déchirure trapézoïdale	ASTM D-4533	220 N
Résistance au poinçonnement	ASTM D-4833	290 N
Éclatement Mullen	ASTM D-3786	1310 kPa
Résistance U.V (418 hrs)	ASTM D-4355	70 %

HYDRAULIQUE

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI ASTM	VALEUR MÉTRIQUE
Perméabilité	ASTM D-4491	2.0 sec ⁻¹
Taux d'écoulement	ASTM D-4491	5700 l/min/m ²
Ouverture de filtration	ASTM D-4751	212 µm

EMBALLAGE

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI ASTM	VALEUR MÉTRIQUE
Largeur du rouleau		3.8 m
Longueur du rouleau		110 m
Superficie totale		418 m ²

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Sinoco Inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Sinoco Inc. Sinoco Inc. doit être informé de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Sinoco Inc. se limitera au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.

LES PRODUITS | PRODUCTS
sinoco
INC.